

FARBA STRUKTURALNA do wnętr i na zewnątrz

Sempre®

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka hydrofobowość
- ekologiczna
- wysoki stopień bieli
- szeroka gama kolorów
- trwała powłoka
- wysoka przepuszczalność pary wodnej
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- zabezpieczona przed porostami alg i grzybów

ZASTOSOWANIE

Wodorozcieńczalna farba strukturalna przeznaczona do wykonywania pierwotnych i renowacyjnych powłok dekoracyjno-ochronnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, użyteczności publicznej, a także w szpitalach, przedszkolach, żłobkach, szkołach, ciągach komunikacyjnych oraz w branży spożywczej, gastronomicznej, spedycyjnej i magazynowej przemysłu farmaceutycznego oraz innych przestrzeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi. Bogata formuła oparta na wysokiej jakości surowcach zapewnia doskonałą odporność na zmienne warunki atmosferyczne, dzięki czemu farba może być stosowana również na zewnątrz. Produkt zalecany jest do aplikacji na typowe podłoża mineralne, takie jak tynki wapienne i wapienno-cementowe, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie, gładzie gipsowe czy płyty gipsowo-kartonowe, a także na powierzchnie pokryte innymi powłokami malarskimi. Tworzy delikatnie chropowatą, drobnoziarnistą strukturę przypominającą tynk, która skutecznie maskuje niedoskonałości podłoża i pozostaje paroprzepuszczalna. Zawarte w niej włókna działają jak zbrojenie, zwiększając odporność powłoki na pękanie i powstawanie rys. Preparat zawiera również środki chroniące powłokę przed skażeniem biologicznym. Dostępna jest w gamie kolorystycznej odpowiadającej paletom barw IMPRESSIO lub może zostać zabarwiona na podstawie dostarczonego wzoru.

FARBA STRUKTURALNA nie może być stosowana na powierzchniach poziomych lub lekko pochyłych narażonych na długotrwałe zawilgocenie czy na długotrwałe działanie zalegającej wody czy śniegu oraz na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym wody, na powierzchniach z wykwitami solnymi, z tworzyw sztucznych

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Farby elewacyjne			
Podstawowe składniki	Dyspersja akrylowa, biel tytanowa, węglan wapnia, woda, dodatki, środki konserwujące			
Barwa	Biała oraz w kolorze zgodnie ze wzornikami IMPRESSIO oraz według dostarczonego wzoru			
Powłoka	Matowa			
Zużycie	Ok. 0,11 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu*			
Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość	EN ISO 2811-1:2023	1,60-1,70	g/cm ³
	Połysk zwierciadlany przy kącie pomiaru 85°	EN 13300:2022 EN 1062-1:2004	Mat/ G ₃ (5<x<10) Mat/ G ₃ (≤10)	----
	Grubość powłoki	EN 1062-1:2004	E ₅ (>1 i ≤3)	mm
	Wielkość ziarna	EN 1062-1:2004	S ₂ (średnie <300)	µm
	Odporność powłoki na szorowanie na mokro, (po 200 cyklach)	EN 13300:2022	Klasa R1 (≤5)	µm

Współczynnik przenikania pary wodnej V	EN 1062-1:2004	$V_2 (>15 \text{ i } \leq 150)$	$\text{g}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$
Względny opór dyfuzyjny (ekwiwalentna grubość warstwy powietrza) S_d	EN 1062-1:2004	$\geq 0,1 \text{ i } < 1,4$	m
Przepuszczalność wody W	EN 1062-1:2004	$W_2 (\leq 0,5 > 0,1)$	$\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
Limit zawartości LZO: kat. (A/c/WB), dopuszczalne 40 g/l. Produkt zawiera 30,0 g/l.			

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże powinno być suche, czyste, nośne, zwarte, równe i odłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi (np. Acryl Spachtel - wewnątrz oraz Budomont ZT-620 lub ZS-640 do zastosowań zewnętrznych). Powierzchnie zarażone grzybami i algami koniecznie zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimum trzytygodniowy okres sezonowania.
Gruntowanie	Przed naniesieniem farby należy zagruntować podłoże preparatem MULTI GRUNT.
Nanoszenie	Nanosić dwukrotnie wałkiem, szczotką z zachowaniem min. 12-godzinnego odstępu czasowego. Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę, czy na pokrywie nie znajdują się zaschnięte pozostałości farby powstałe w wyniku nieodpowiedniego składowania. Ich obecność w wyrobie może niekorzystnie wpływać na wygląd utworzonej powłoki. W przypadku konieczności stosowania materiałów pochodzących z różnych partii produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym należy je ze sobą wymieszać. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od +5 do +25°C.
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użycia. W razie konieczności rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 5%. Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień.
Wysychanie	W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 12 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

5 i 10 litrów

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na pokrywie opakowania.

INFORMACJE DODATKOWE

FARBA STRUKTURALNA nie może być stosowana na powierzchniach poziomych lub lekko pochyłych narażonych na długotrwałe zawilgocenie czy na długotrwałe działanie zalegającej wody czy śniegu oraz na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym wody, na powierzchniach z wykwitami solnymi, z tworzyw sztucznych. Nie stosować na powierzchniach nasłonecznionych oraz przy deszczowej pogodzie i silnym wietrze. Przy przemalowywaniu

wypraw tynkarskich w opartych na styropianie systemach ocieplenia budynków nie należy stosować ciemnych kolorów, ponieważ w okresie letnim dochodzi do nadmiernego ogrzewania południowych ścian, co obniża trwałość systemu. W takich sytuacjach producent zaleca wybieranie kolorów, dla których współczynnik jasności Y (wartość ta podana jest pod każdym kolorem we wzorniku kolorów SEMPRESS) jest większy niż 20%. Kolory o niższych wartościach współczynnika Y powinny być stosowane tylko w nieznacznym zakresie, np. do uwydatnienia niewielkich elementów na elewacji. Szczegółowe informacje techniczne dostępne w Karcie Technicznej na stronie internetowej.

Przy przemałowywaniu wypraw tynkarskich w opartych na styropianie systemach ocieplenia budynków nie należy stosować ciemnych kolorów, ponieważ w okresie letnim dochodzi do nadmiernego ogrzewania południowych ścian, co obniża trwałość systemu. W takich sytuacjach producent zaleca wybieranie kolorów, dla których współczynnik jasności Y (wartość ta podana jest pod każdym kolorem we wzorniku kolorów SEMPRESS) jest większy niż 20%. Kolory o niższych wartościach współczynnika Y powinny być stosowane tylko jako element dekoracyjny, stanowiący najwyżej 10% powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną.

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.