

PURO

Sempre®

lateksowa farba do wnętrz
z nanosrebrem

polecana do:

- ✓ wnętrz obiektów szpitalnych
- ✓ gabinetów lekarskich
- ✓ obiektów branży farmaceutycznej
- ✓ pomieszczeń branży gastronomicznej

WŁAŚCIWOŚCI

- zawiera cząsteczki nanosrebra
- powłoka odporna na środki dezynfekujące
- matowa
- perfekcyjnie rozlewna
- doskonale kryjąca
- malowanie bez kapania
- nie zawiera rozpuszczalników i plastifikatorów
- trwała powłoka
- wysoka wydajność
- wysoka odporność na zmywanie i szorowanie

ZASTOSOWANIE

Farba lateksowa nowej generacji wzbogacona kompozycją nanosrebra oraz związków aktywnych, które zapewniają doskonałą ochronę przed rozwojem pleśni, grzybów oraz bakterii. Rekomendowana do miejsc, w których powłoka farby gdzie wymagany jest najwyższy stopień czystości i higieny np. pomieszczenia służby zdrowia, szpitali, gabinetów lekarskich, dentystycznych, branży farmaceutycznej i gastronomicznej. Wydłużony czas otwarty oraz doskonała rozlewność daje efekt gładkiej, jednolitej powłoki. Ponadto, niekapiąca formuła jest przyjazna dla wykonawcy. Przeznaczona do malowania wewnątrz pomieszczeń wykonanych z typowych materiałów mineralnych takich jak: tynki wapienne, wapienno-cementowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe itp., jak również pokrytych innymi powłokami malarskimi. Dostępna w gamie kolorystycznej odpowiadającej gamie barw IMPRESSIO, BARWY TOSKANII, BARWY SKANDYNAWII, KOLORY ALASKI lub barwiona na podstawie dostarczonego wzoru.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Produkty do wnętrz			
Podstawowe składniki	Dyspersja akrylowa, biel tytanowa, węglan wapnia, woda, dodatki, środki konserwujące.			
Barwa	Biała oraz w kolorze zgodnie ze wzornikami IMPRESSIO, BARWY TOSKANII, BARWY SKANDYNAWII, KOLORY ALASKI oraz według dostarczonego wzoru			
Powłoka	Matowa			
Zużycie	Ok. 0,09 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu*			
Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość	EN ISO 2811-1:2023	1,33–1,38	g/cm ³
	Zawartość substancji nietlotnych	EN ISO 3251:2019	60–70	%
	Połysk zwierciadlany	EN 13300:2022	Głęboki mat/ G4 (≤ 5, 85°)	-
	Największy rozmiar ziarna (ziarnistość)	EN 13300:2022	S1 (drobny)	µm
	Odporność na szorowanie na mokro	EN 13300:2022	Klasa R1	µm

(po 200 cyklach szorowania)		(≤5)	
Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V	EN ISO 7783:2018	V ₁ (>150)	g/(m ² d)
Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza S _d	EN ISO 7783:2018	< 0,14	m
Krycie jakościowe	EN 13300:2022	H ₁₀ Klasa 1	-
Limit zawartości LZO: kat. (A/a/WB), dopuszczalne 30 g/. Produkt zawiera max. 30,0 g/l.			

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	ypowe podłoże budowlane powinno być czyste, mocne, nośne, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane ze starymi powłokami farb emulsyjnych należy starannie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić masą szpachlową lub odpowiednią zaprawą (np. ACRYL SPACHTEL, BUDOMONT ZT-620 lub ZS-640). Powierzchnie zagrzybione i zagrzybione glonami należy zdezynfekować środkiem do usuwania glonów i grzybów ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimalny okres sezonowania wynoszący cztery tygodnie.						
Gruntowanie	Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o normalnej chłonności, przed naniesieniem farby, należy zagruntować preparatem gruntującym SEMPRE GRUNT W, SEMPRE GRUNT GP lub lateksową farbą podkładową do wewnątrz LATEX GRUNT, LATEX GRUNT PREMIUM.						
Nanoszenie	Nanosić dwukrotnie wałkiem, szczotką lub przez natrysk (w tym także metodą AIRLESS, parametry nanoszenia w tabeli). Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę, czy na pokrywie nie znajdują się zaschnięte pozostałości farby powstałe w wyniku nieodpowiedniego składowania. Ich obecność w wyrobie może niekorzystnie wpływać na wygląd utworzonej powłoki. W przypadku konieczności stosowania materiałów pochodzących z różnych partii produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym należy je wymieszać, np. w pojemniku mogąym pomieścić kilka wiader farby. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od +10 do +30°C. Taśmę malarską odkleić tuż po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie.						
	Producent	Urządzenie	Dysza	Ciśnienie [bar]	Filtr [mesh]	Rozcieńczenie [%]	Wydajność [l/min]
	WAGNER	ProSpray 3.21	0552-519	200	60	5	1,25
	TITAN	Titan 450e	661-517	200	60	10	1,25
	GRACO	StMax 395	PAA517	180	60	10	1,25
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użycia. W razie konieczności rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 5 %. Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień.						
Wysychanie	W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 2 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.						
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.						

OPAKOWANIE

10 litrów (biała); 9 litrów (bazy kolorystyczne)

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na pokrywie opakowania.

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania prac malarskich oraz po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

EUH 208: Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkt biobójczy: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1), (Etylenodioksy)dimetanol [WE 222-720-6].

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.