

INTERPROTEKT

lakier akrylowy lamperyjny,
połysk, matowy i satynowy

Sempre[®]

WŁAŚCIWOŚCI

- ekologiczny
- bezwonny
- wodorozcieńczalny
- odporny na zmywanie i szorowanie
- tworzy bezbarwną powłokę

ZASTOSOWANIE

Akrylowy lakier wewnętrzny do stosowania na nowe chłonne podłoża dotąd niezabezpieczane produktami powłokotwórczymi, w tym również na chłonne wysezonowane podłoża typu beton, cegła, kamień oraz pokryte powłokami tynkarskimi (TESORO, MARESIL, PROGRESIL, AZURO), farbami akrylowymi i lateksowymi o klasie odporności na szorowanie 1 lub 2 wg EN-13300, produktami dekoracyjnymi (SEMPRE PREMIO). Przeznaczony do wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych itp. Pozwala w przyjazny sposób dla otoczenia uzyskać zabezpieczenie łatwe do utrzymania w czystości.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Produkty do wewnątrz
Podstawowe składniki	Dyspersja akrylowa, woda, dodatki, środki konserwujące.
Barwa	Bezbarwna
Powłoka	Matowa , satynowa
Zużycie	Ok. 0,07 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu*

Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Wygląd i barwa powłoki	---	powłoka bezbarwna, bez obcych wtrąceń, spękań i pomarszczeń	---
	Gęstość	EN ISO 2811-1:2023	1,05 ± 0,05	g/cm ³
	Połysk lustrzany oznaczany przy kącie pomiaru: 60° (połysk, satynowy) 85° (matowy)	EN 13300:2022	połysk: 60 – 70 (G1) satynowy: 25 – 35 (G2a) matowy: 5 – 10 (G3)	--
	Odporność powłoki na szorowanie na mokro, po 200 cyklach, ubytek grubości	EN 13300:2022	≤ 5 Klasa R1	µm
	Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temperaturze (23±2)°C i wilg. wzgl. powietrza (50±5)%, nie więcej niż	---	4	h
	Limit zawartości LZO: kat. (A/e/WB), dopuszczalne 130 g/l. Produkt zawiera max 130 g/l.			

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże powinno być suche, czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone.
Gruntowanie	Produkt przeznaczony do nanoszenia na gotową powłokę tynkarską, malarską lub inną dekoracyjną. Nie wymaga gruntowania. UWAGA: przed nakładaniem koniecznie przeprowadzić test przyczepności warstwy lakieru INTERPROTEKT do podłoża . Niezbędne jest, aby istniejąca powłoka malarska posiadała odporność na szorowanie na mokro min. klasy 2 wg EN 13300.
Nanoszenie	Przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać w dwóch warstwach o równomiernej grubości, jednorazowo na całej powierzchni „od krawędzi do krawędzi”, w celu uniknięcia powstawania odcień na sucho. Nanoszenie produktu pędzlem może skutkować zróżnicowaniem transparentności powłoki. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od +5 do +30°C.
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczania.
Wysychanie	W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 2 h. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

1, 5 litrów

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na opakowaniu (12 miesięcy od daty produkcji).

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.