

DECORO BLACK

lateksowa farba

do malowania wnętrz

Sempre[®]

WŁAŚCIWOŚCI

- czarny zbliżony do RAL 9005
- wysoka siła krycia
- wysoka wydajność
- odporność na zmywanie i szorowanie
- wysoka przyczepność do typowych i nietypowych podłoży budowlanych
- bezwonna

ZASTOSOWANIE

Dekoracyjno-ochronna lateksowa farba wewnętrzna o wysokiej sile krycia. Do stosowania na typowe podłoża mineralne: tynki wapienne, wapienno-cementowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe itp., jak również powierzchnie pokryte innymi powłokami malarskimi. Posiada również bardzo dobrą przyczepność do elementów tworzywowych, metalowych, czy gąbczastych stanowiących osłonę instalacji w pomieszczeniach, szczególnie w przestrzeniach podsufitowych. Przeznaczona jest do wykonywania powłok dekoracyjno-ochronnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, a także w halach, centrach handlowych i innych pomieszczeniach użyteczności publicznej. Przydatna w aranżowaniu ciekawych kolorystycznie pomieszczeń. Barwa czarna zbliżona do koloru RAL 9005. Matowa, o niskiej emisji rozpuszczalników.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Produkty do wnętrz			
Podstawowe składniki	Dyspersja akrylowa, węglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniające, środki konserwujące.			
Barwa	Czarna			
Powłoka	Matowa			
Zużycie	Ok. 0,09 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu*			
Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość	EN ISO 2811-1:2023	1,40–1,50	g/cm ³
	Zawartość substancji nielotnych	EN ISO 3251:2019	60–70	%
	Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V	EN ISO 7783:2018	V ₁ (> 150)	g/(m ² d)
	Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza s _d	EN ISO 7783:2018	< 0,14	m
	Odporność powłoki na szorowanie na mokro (po 200 cykach)	EN 13300:2022	Klasa 1 (<5)	µm
	Połysk zwierciadlany, (85°)	EN 13300:2022	głęboki mat (< 5)	-
	Krycie jakościowe	EN 13300:2022	Klasa 1	-
	Limit zawartości LZO: kat. (A/a/WB), dopuszczalne 30 g/l. Produkt zawiera max 30 g/l.			

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Plamy i wykwity należy zamalować farbą izolującą IZOLARE. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi (np. ACRYL SPACHTEL). Powierzchnie zarażone grzybami i algami konieczne zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimum czterotygodniowy okres sezonowania.																																	
Gruntowanie	Przed naniesieniem farby należy zagruntować podłoże preparatem SEMPRE GRUNT W lub SEMPRE GRUNT GP.																																	
Nanoszenie	Nanosić dwukrotnie wałkiem lub przez natrysk (w tym także metodą AIRLESS, parametry nanoszenia w tabeli). Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę, czy na pokrywie nie znajdują się zaschnięte pozostałości farby powstałe w wyniku nieodpowiedniego składowania. Ich obecność w wyrobie może niekorzystnie wpływać na wygląd utworzonej powłoki. W przypadku konieczności stosowania materiałów pochodzących z różnych partii produkcyjnych na jednym elemencie architektonicznym należy je wymieszać, np. w pojemniku mogącym pomieścić kilka wiaderek farby. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych konieczne jest wykonywanie odrębnych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od 10 do 25°C. Taśmę malarską odkleić tuż po zakończeniu malowania, zanim farba wyschnie. <table> <tr> <th>Producent</th><th>Urządzenie</th><th>Dysza</th><th>Ciśnienie [bar]</th><th>Filtr [mesh]</th><th>Rozcieńczenie [%]</th><th>Wydajność [l/min]</th></tr> <tr> <td>WAGNER</td><td>ProSpray 3.21</td><td>0552-519</td><td>200</td><td>60</td><td>5</td><td>1,25</td></tr> <tr> <td>TITAN</td><td>Titan 450e</td><td>661-517</td><td>200</td><td>60</td><td>10</td><td>1,25</td></tr> <tr> <td>GRACO</td><td>StMax 395</td><td>PAA517</td><td>180</td><td>60</td><td>10</td><td>1,25</td></tr> </table>						Producent	Urządzenie	Dysza	Ciśnienie [bar]	Filtr [mesh]	Rozcieńczenie [%]	Wydajność [l/min]	WAGNER	ProSpray 3.21	0552-519	200	60	5	1,25	TITAN	Titan 450e	661-517	200	60	10	1,25	GRACO	StMax 395	PAA517	180	60	10	1,25
Producent	Urządzenie	Dysza	Ciśnienie [bar]	Filtr [mesh]	Rozcieńczenie [%]	Wydajność [l/min]																												
WAGNER	ProSpray 3.21	0552-519	200	60	5	1,25																												
TITAN	Titan 450e	661-517	200	60	10	1,25																												
GRACO	StMax 395	PAA517	180	60	10	1,25																												
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użycia. W razie konieczności rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 5%. Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień.																																	
Wysychanie	W temperaturze +20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 2 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.																																	
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.																																	

OPAKOWANIE

2,5 L, 5 L

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na pokrywie opakowania.

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania prac malarskich oraz po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.