

BUDOMONT ZM-600

zaprawa z trasem do klinkieru

Sempre[®]

WŁAŚCIWOŚCI

- odporna na wykwity
- wodoodporna
- mrozoodporna
- łatwo urabialna
- wysoka przyczepność do wszystkich materiałów powszechnie stosowanych w budownictwie

ZASTOSOWANIE

Służy do prac murarskich z jednoczesnym spoinowaniem przy użyciu cegieł i kształtek klinkierowych. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Zawiera dodatki zapobiegające powstawaniu wykwitów.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Suche mieszanki budowlane
Podstawowe składniki	Cement, wapno, wypełniacze mineralne, dodatki uszlachetniające
Barwa	Szara oraz barwiona zgodnie z zamówieniem
Zużycie	Ok. 19 kg/m ² /cm

Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Wytrzymałość na ściskanie	EN 998-2:2016	M5	-
	Proporcje składników (masowo):			
	Cement:		18	
	Wapno:	EN 998-2:2016	4	%
	Kruszywa:		75	
	Domieszki:		3	
	Zawartość chlorków	EN 998-2:2016	0,08	%
	Reakcja na ogień	EN 998-2:2016	Klasa A ₁	-
	Absorpcja wody	EN 998-2:2016	0,05 ± 0,11	kg/(m ² min ^{0,5})
	Przepuszczalność pary wodnej (μ)	EN 998-2:2016	15/35	-
	Przewodzenie ciepła	EN 998-2:2016	(λ _{10, dry}) ≤ 0,67	W/mK
	Trwałość	EN 998-2:2016	NPD	-
	Substancje niebezpieczne	EN 998-2:2016	NPD	

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Powierzchnie zarażone grzybami i algami konieczne zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. Nasiąkliwe oraz słabo związane podłoża zagruntować gruntem KRISTALLO GRUNT F lub gruntem głęboko penetrującym SEMPRE GRUNT GP. Przed rozpoczęciem murowania zabezpieczyć fundament izolacją przeciwwilgociową przed kapilarnym podciąganiem wody.
---------	---

Przygotowanie produktu	Do ok. 4,0-4,5 l wody stopniowo wsypać zawartość opakowania BUDOMONT ZM-600, mieszając za pomocą mieszadła mechanicznego, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Czas przydatności do użycia rozrobionej z wodą zaprawy wynosi ok. 2 h. Stwardniałej zaprawy nie uzdatniać wodą ani nie mieszać ze świeżą zaprawą – powoduje to utratę właściwości użytkowych.
Przygotowanie cegły	Cegły powinny być oczyszczone z kurzu, brudu i tłuszczu oraz nie przemrożone. W czasie składowania chronić przed przegrzaniem i namakaniem. Przed rozpoczęciem pracy pomieszać cegły z kilku palet w celu zniwelowania różnic kolorystycznych.
Nakładanie	Murowanie oraz fugowanie powinno odbywać się zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Należy przestrzegać zaleceń producenta cegieł klinkierowych. Spoiny wyrównać i wygładzać przed związaniem zaprawy, posługując się kielnią lub listwą spoinową ze stali nierdzewnej. Temperatura nakładania – od 5°C do 25°C (powietrze i podłoże). Unikać pracy na powierzchniach nasłonecznionych, podczas deszczu i przy silnym wietrze.
Wysychanie	Po każdym etapie murowania i w trakcie schnięcia i twardnienia zaprawy, trwającego 7 dni (w temperaturze powietrza, 20°C, wilgotność względna powietrza 55%), należy zabezpieczyć mur przed opadami i nadmiernym nasłonecznieniem (np. przez przykrycie folią). Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wiązania, nawet o kilka dni.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

25 kg

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji (patrz: bok opakowania).

BHP/PPOŻ

Wyrób niepalny. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa drażniąco na skórę. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pyłu. Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość chromu (VI) poniżej 0,0002%.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.