

PREDA

lateksowa farba PREMIUM

do wnętrz

Sempre®

WŁAŚCIWOŚCI

- matowa
- wysoka siła krycia
- I-sza klasa odporności na szorowanie
- wysoka wydajność
- szeroka gama kolorystyczna

ZASTOSOWANIE

Farba lateksowa nowej generacji przeznaczona do malowania wnętrz budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi – zarówno mieszkalnych, jak i biurowych, gastronomicznych czy użyteczności publicznej. Doskonale sprawdza się również w ciągach komunikacyjnych oraz innych pomieszczeniach, w których wymagany jest wysoki poziom estetyki i trwałości powłoki. Wydłużony czas otwarty oraz doskonała rozlewność zapewniają efekt idealnie gładkiej, jednolitej powierzchni bez smug i śladów wałka. Niekapiąca formuła znacząco podnosi komfort pracy, czyniąc produkt przyjaznym dla wykonawcy. Farba przeznaczona jest do malowania wewnątrz pomieszczeń wykonanych z typowych podłoży mineralnych, takich jak: tynki wapienne i wapienno-cementowe, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, inne powierzchnie uprzednio pokryte powłokami malarskimi. Rekomendowana do wykonywania dekoracyjno-ochronnych powłok w sypialniach i salonach, pokojach dziecięcych, kuchniach, holach i korytarzach, biurach, obiektach użyteczności publicznej oraz placówkach medycznych (w tym szpitalach).

Produkt dostępny jest w gamie kolorystycznej IMPRESSIO lub może być barwiony na podstawie dostarczonego wzoru. Farba posiada Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (PZH), potwierdzający jej bezpieczeństwo stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Produkty do wnętrz
Podstawowe składniki	Dyspersja akrylowa, biel tytanowa, węglan wapnia, woda, dodatki uszlachetniające, środki konserwujące.
Barwa	Biała oraz w kolorze zgodnie ze wzornikami IMPRESSIO oraz według dostarczonego wzoru.
Powłoka	Matowa
Zużycie	Ok. 0,09 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu*

Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość	EN ISO 2811-1:2023	1,30-1,40	g/cm ³
	Wygląd powłoki/ połysk lustrzany	EN 13300:2022	Głęboki mat/ G4 (≤ 5)	---
	Największy rozmiar ziarna (ziarnistość)	EN 13300:2022	S1 (drobny, ≤100)	µm
	Odporność na szorowanie na mokro (po 200 cyklach szorowania),	EN 13300:2022	Klasa R1 (≤5)	µm
	Krycie jakościowe	EN 13300:2022	H ₁₀ Klasa 1	---
	Współczynnik przenikania pary wodnej V Grubość równoważna dyfuzji warstwy powie- trza Sd	EN 13300:2022	V ₁ >150 Sd < 0,14	g/(m ² · d) m
	Limit zawartości LZO: kat. (A/a/WB), dopuszczalne 30 g/l. Produkt zawiera max 30 g/l.			

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Plamy i wykwyty należy zamalować farbą izolującą IZOLARE. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi. Powierzchnie zarażone grzybami i algami konieczne zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimum dwutygodniowy okres sezonowania.						
Gruntowanie	Nowe podłoża cementowe oraz podłoża o normalnej chłonności, przed naniesieniem farby, należy zagruntować preparatem gruntującym SEMPRE GRUNT W, SEMPRE GRUNT GP lub lateksową farbą podkładową do wnętrza LATEX GRUNT PREMIUM. W przypadku przemalowywania sufitu o intensywnym kolorze, zaleca się zastosować do gruntowania LATEX GRUNT PREMIUM. Podłoża niechłonne i prawidłowo związane należy przed malowaniem jedynie zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia.						
Nanoszenie	<u>Przygotowanie produktu:</u> Bezpośrednio przed użyciem produkt w opakowaniu należy dokładnie wymieszać mieszadłem wolnoobrotowym koszykowym lub skrzydełkowym aż do uzyskania jednolitej konsystencji. W razie konieczności produkt rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody, dodając przy pierwszym malowaniu max. 10% objętości, przy drugim max. 5%. <u>Nanoszenie:</u> Farbę nakładać równomiernie w 1-2 warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk mechaniczny agregatem hydrodynamicznym. Kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu poprzedniej, tj. po min. 2 h. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od +5 do +25°C.						
	Producent	Urządzenie	Dysza	Ciśnienie [bar]	Filtr [mesh]	Rozcieńczenie [%]	Wydajność [l/min]
	WAGNER	ProSpray 3.21	0552-519	200	60	5	1,25
	TITAN	Titan 450e	661-517	200	60	10	1,25
Rozcieńczanie	GRACO	StMax 395	PAA517	180	60	10	1,25
	Produkt gotowy do użycia. W razie konieczności produkt rozcieńczyć niewielką ilością czystej wody, dodając przy pierwszym malowaniu max. 5% objętości, przy drugim max. 2%. Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień.						
Wysychanie	W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 2 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.						
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.						

OPAKOWANIE

2,5, 5, 10 litrów (biała); 2,25, 4,5, 9, litra (bazy kolorystyczne)

PRZECHEWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na pokrywie opakowania.

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania prac malarskich oraz po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

EUH 208: Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkt biobójczy: masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE 220-239-6] (3:1), (Etylenodioksy)dimetanol [WE 222-720-6].

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.