

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA TU 120/70

Sempre®

WŁAŚCIWOŚCI

- do wewnątrz i na zewnątrz
- elastyczna
- wodoodporna
- trwała
- wysoka odporność na rozrywanie
- termoplastyczny elastomer na osnowie poliestrowej (TPE) zwiększającej przyczepność
- odporna na działanie alkaliów

ZASTOSOWANIE

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA TU 120/70 to produkt przeznaczony do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, także podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnątrz i na zewnątrz budynków, do stosowania z zaprawami hydroizolacyjnymi jednokomponentowymi np. RENOWATOR 330 oraz dwukomponentowymi typu RENOWATOR 300. Bardzo dobrze się sprawdza także jako uszczelnienie pod płytki ceramiczne.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów Produkty uzupełniające na zewnątrz

Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Szerokość			
	- części powleczone		≥ 30	mm
	- całkowita		≥ 80	mm
	Grubość całkowita		0,47 ÷ 0,69	
	Masa powierzchniowa		≥ 400	g./m ²
	Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu:	ITB KOT – 2019/0876 wydanie 3		
	- maksymalne naprężenie rozciągające		≥ 4,2	MPa
	- wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu rozciągającym		≥ 110	%
	Wodoszczelność przy ciśnieniu 0,15 MPa w czasie 24h		brak przecieków	-
	Odporność na zmęczenie -badanie w układzie z powłoką hydroizolacyjną, przeznaczoną do stosowania m.in. na balkonach i tarasach		Brak pęknięcia powłoki i taśmy w rejonie szczeliny badawczej oraz innych uszkodzeń obniżających szczelność	

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom podanym dla zaprawy, w której będzie zatapiała TAŚMA TU 120/70.

str. 1

SEMPRE FARBY Sp. z o.o.

43-301 Bielsko-Biała, ul. Gen. J. Kustronia 60
Tel. 33 496 06 09, Fax 33 496 06 10

NIP 547-19-95-321 REGON 072893690 KAPITAŁ 1.170.000,00 PLN
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000190876

e-mail: info@semprefarby.pl
www.semprefarby.pl

Przygotowanie produktu

Taśmę TU 120/70 dociąć na żądany wymiar.

Nakładanie

Taśmę TU 120/70 przyłożyć do powierzchni świeżo nałożonej pierwszej warstwy zaprawy uszczelniającej. Następnie wtopić przecierając wzdłużnie czystą pacą celem dociśnięcia oraz usunięcia bąbli powietrza i nierówności, następnie przykryć drugą warstwą produktu uszczelniającego. Pozostawić do wyschnięcia. Nie przykrywać taśmy przed związaniem masy hydroizolacyjnej. W przypadku zabezpieczania połączenia między powierzchniami pionowymi i poziomymi, pozostawić na taśmie nieosłonięte masą hydroizolacyjną pasmo elastomeru szerokości około 1,0 cm. Należy unikać połączeń odcinków taśmy w obrębie jednego elementu. W razie konieczności stosować zakład równy co najmniej szerokości taśmy, czyli min. 8 cm. W narożach stosować fabrycznie wyprofilowane narożniki zewnętrzne lub wewnętrzne. Przy zabezpieczaniu dylatacji taśmę umieścić w szczelinie formując w środkowej części zagłębienie na wzór odwróconej o 180° litery Ω . Przejścia rurowe i wpusty uszczelniać przy pomocy kołnierzy uszczelniających.

OPAKOWANIE

50 mb

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Wszystkie zamieszczone informacje oparte są o najlepszą wiedzę producenta wynikającą z wieloletnich obserwacji praktycznych zastosowań, nie mogą jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygnięcia sporów na drodze sądowej. Wykonawca oraz sprzedawca nie jest zwolniony od tego, aby na własną odpowiedzialność przeprowadzać próby przydatności naszych produktów w konkretnych zastosowaniach innych niż opisanych w karcie technicznej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.