



PROTOKOL

zkušební laboratoře č. 1018.3
akreditované podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

č. 070-054476

**o klasifikaci podle ČSN EN 13501-1+A1
EPS 50 (EPS 040) (desky z pěnového polystyrenu)**

Objednavatel: SEMPRE Farby Sp. z o.o.
Adresa: ul. Gen. J. Kustronia 60
43-301 Bielsko-Biała, Polska
IČO: 5471995321

Výrobce: SEMPRE Farby Sp. z o.o.
Adresa: ul. Gen. J. Kustronia 60
43-301 Bielsko-Biała, Polska

Zkušební vzorek: EPS 50 (EPS 040) (desky z pěnového polystyrenu)
Zakázka: Z070180204

Počet stran protokolu včetně strany titulní: 3 Počet příloh: 2

Vypracoval:

Ing. Tomáš Klepáč
zkušební technik - specialista

Schválil:



Ing. Jana Mičicová
vedoucí zkušebny

Výtisk č.: 1
Počet výtisků: 3

Ostrava, dne 02.08.2018

razítko zkušební laboratoře č. 1018.3

Prohlášení: 1) Výsledky zkoušek v tomto protokolu uvedené se vztahují pouze ke zkoušenému předmětu a nenahrazují jiné dokumenty
2) Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.
3) Nejistoty měření nebyly stanoveny.

1. Údaje o vzorku

Číslo vzorku: VZ070180391
 Vzorek: EPS 50 (EPS 040) (desky z pěnového polystyrenu)
 Balení: PVC balíky
 Datum výroby: 06/2018 a 07/2018

Objednávka/smlouva: Z070180204

Datum dodání: 18.06.2018

Metoda odběru: Vzorky dodány zástupcem objednavatele.

Způsob přípravy vzorku: V souladu se zkušební normou.

2. Zkušební metody

ČSN EN 13501-1+A1 Klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb - Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň.
 Odchylky od normového postupu nebo použití nenormových metod: nebyly uplatněny.

3. Výsledky měření a zkoušek

Zkoušky byly provedeny dne: 25.06.2018


Zkoušku vykonal: Klasifikace stavebních výrobků a konstrukce staveb - Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň byla provedena ve spolupráci s PAVUS, a.s., Praha, pobočka Veselí nad Lužnicí.
 Při stanovení byl použit postup výše uvedené laboratoře. Tato laboratoř je akreditována ČIA a je registrována pod číslem 1026.2

Údaje o podmínkách při provádění zkoušky a o použitém zkušebním zařízení jsou uvedeny v záznamech o zkoušce. Použité přístroje a měřidla jsou ověřovány a kalibrovány podle platného plánu dané zkušebny.

3.1 Klasifikace podle ČSN EN 13501-1+A1

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Reakce na oheň, expozice povrchu a hrany EPS 50 (EPS 040) (desky z pěnového polystyrenu)			
Vzorek číslo	Zapálení vzorku	Čas [s] dosažení plamene ve vzdálenosti 150 mm nad působením malého hořáku	Zapálení filtračního papíru
	[ano - ne]		[ano - ne]
1	ne	-	ne
2	ne	-	ne
3	ne	-	ne
4	ne	-	ne
5	ne	-	ne
6	ne	-	ne



Reakce na oheň - Klasifikace EPS 50 (EPS 040) (desky z pěnového polystyrenu)	
Třída reakce na oheň	E

4. Příloha

- 4.1 Protokol č. Pr-18-1.128 o zkouškách reakce na oheň pro výrobek EPS 50 (EPS 040) (desky z pěnového polystyrenu).
- 4.2 Protokol č. PK1-01-18-041-C-0 o klasifikaci reakce na oheň podle ČSN EN 13501-1+A1 pro EPS 50 (EPS 040) (desky z pěnového polystyrenu).

KONEC PROTOKOLU

