

LATEX GRUNT UNIWERSALNY

farba podkładowa
na zewnątrz i do wewnątrz

Sempre®

WŁAŚCIWOŚCI

- wielozadaniowy - do wewnątrz i na zewnątrz
- odporny na warunki atmosferyczne
- wysokie wstępne krycie podłoża
- redukuje i wyrównuje chłonność podłoża
- stanowi warstwę szepną
- zwiększa wydajność farb nawierzchniowych
- tworzy białą powłokę

ZASTOSOWANIE

Wodorozcieńczalna farba podkładowa, przeznaczona do wykonywania pierwszego podkładowego malowania podłożu budowlanych, przed nałożeniem farb akrylowych i lateksowych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na typowych mineralnych podłożach budowlanych: beton, tynki wapienne, wapienno-cementowe, tynki na bazie żywicy syntetycznych, gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety papierowe oraz z włókna szklanego itp., jak również na powierzchniach pokrytych powłokami malarskimi. Doskonale nadaje się zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, gastronomii, spedycyjnych i magazynowych, branży farmaceutycznej, gastronomicznej, spożywczej i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jak i do malowania elewacji budynków, cokołów, murków i podmurówek, mineralnych elementów architektury ogrodowej. Dobrze sprawdzi się również w pomieszczeniach nieogrzewanych typu garaże, piwnice, korytarze, hole. Niweluje różnice w fakturze podłoża, redukuje jego chłonność oraz zwiększa wydajność farb dekoracyjnych stosowanych do końcowego wymalowania.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Preparaty gruntujące pod farby zewnętrzne i do wewnątrz			
Podstawowe składniki	Dyspersja akrylowa, biel tytanowa, węglan wapnia, woda, dodatki, środki konserwujące.			
Barwa	Biała			
Zużycie	Ok. 0,09-0,13 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu w zależności od chłonności i struktury podłoża*			
Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość	EN ISO 2811-1:2023	1,45 – 1,55	g/cm ³
	Zawartość substancji nietlotnych	EN ISO 3251:2019	50–60	%
	Wygląd powłoki/ połysk lustrzany	EN 13300:2022 EN 1062-1:2004	Mat/ G ₃ (5<x<10) Mat/ G ₃ (≤10)	
	Największy rozmiar ziarna (ziarnistość)	EN 13300:2022/ EN 1062-1:2004	S ₁ (drobne, <100)	µm
	Odporność na szorowanie na mokro (po 200 cyklach szorowania)	EN 13300:2022	Klasa 1 (≤5)	µm
	Krycie jakościowe	EN 13300:2022	H ₁₀ Klasa 2	--
	Grubość powłoki	EN 1062-1:2004	E ₃ (>100 i ≤ 200)	µm
	Współczynnik przenikania pary wodnej V	EN 1062-1:2004	V ₂ (>15 i ≤150)	g/(m ² ·d)
	Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza, S _d ,	EN 1062-1:2004	≥ 0,1 i < 1,4	m
	Przepuszczalność wody W	EN 1062-1:2004	W ₂	kg/(m ² · h ^{0,5})

$(\leq 0,5 - > 0,1)$

Limit zawartości LZO: kat. (A/c/WB), dopuszczalne 40 g/l. Produkt zawiera max 30 g/l.

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże

: Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć, a podłoże umyć wodą. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi (na zewnątrz: BUDOMONT ZT-620, BUDOMONT ZS-640, wewnątrz: ACRYL SPACHTEL). Powierzchnie zarażone grzybami i algami konieczne zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimum 28-dniowy okres sezonowania.

Nanoszenie

Nanosić wałkiem, szczotką lub przez natrysk (w tym także metodą airless, parametry nanoszenia w tabeli). Nanosić jednokrotnie. W przypadku podłoża o podwyższonej chłonności aplikować dwukrotnie. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od +5 do +30°C.

Producent	Urządzenie	Dysza	Ciśnienie [bar]	Filtr [mesh]	Rozcieńczenie [%]	Wydajność [l/min]
WAGNER	ProSpray 3.21	0552-519	200	60	5	1,25
TITAN	Titan 450e	661-517	200	60	10	1,25
GRACO	StMax 395	PAA517	180	60	10	1,25

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczenia. W razie konieczności rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 5%. Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień.

Wysychanie

W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 12 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

5, 10 litrów

PRZECCHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na opakowaniu.

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem. W czasie wykonywania prac malarskich oraz po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Limit zawartości LZO zgodnie z dyrektywą 2004/42/WE dla tego produktu: Kat.A/c/WB, wartość dopuszczalna: 40 g/l. Produkt zawiera maks. 30 g/l.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.