

POLIMEROWO-SILIKONOWA FARBA ELEWACYJNA

Sempre®

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka siła krycia
- wysoka wydajność
- bardzo dobra przyczepność do chłonnych mineralnych podłoży budowlanych
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- dostępna w 4 kolorach

ZASTOSOWANIE

POLIMEROWO-SILIKONOWA FARBA ELEWACYJNA przeznaczona jest do wykonywania zarówno powłok malarskich pierwszych, jak i renowacyjnych na zewnętrznych powierzchniach budynków. Charakteryzuje się odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Tworzy jednorodną, dobrze kryjącą i gładką powłokę o bardzo dobrej przyczepności do większości typowych podłoży budowlanych.

Dostępna w kolorach: BIAŁY, SZARY JASNY, SZARY CIEMNY oraz CZARNY.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Farby elewacyjne
Podstawowe składniki	Dyspersja akrylowa, żywica silikonowa, biel tytanowa, węglan wapnia, woda, dodatki, środki konserwujące
Barwa	Biała, jasno szara, ciemno szara, grafitowa
Powłoka	Matowa
Zużycie	Ok. 0,11 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu*

Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość	EN ISO 2811-1:2023	1,45-1,55	g/cm ³
	Zawartość substancji nietlotnych	EN ISO 3251:2019	55 - 65	%
	Połysk zwierciadlany przy kącie pomiaru 85°	EN 1062-1:2004	G ₃ (≤10)	mat
	Grubość powłoki	EN 1062-1:2004	E ₃ (>100 ≤ 200)	μm
	Wielkość ziarna	EN 1062-1:2004	S ₁ (drobne, <100)	μm
	Współczynnik przenikania pary wodnej V	EN 1062-1:2004	V ₂ (>15 i ≤150)	g/(m ² · d)
	Względny opór dyfuzyjny (ekwiwalentna grubość warstwy powietrza) S _d	EN 1062-1:2004	≥ 0,1 i < 1,4	m
	Przepuszczalność wody W	EN 1062-1:2004	W ₂ (≤0,5 >0,1)	kg/(m ² · h ^{0,5})
Limit zawartości LZO: kat. (A/c/WB), dopuszczalne 40 g/l. Produkt zawiera 40,0 g/l.				

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA**Podłoże**

Podłoże powinno być suche, czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi (BUDOMONT ZT-620, BUDOMONT ZS-640). Powierzchnie zarażone grzybami i algami konieczne zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimum trzytygodniowy okres sezonowania.

Gruntowanie

Przed naniesieniem farby należy zagruntować podłoże preparatem ETERNA GRUNT F. Podłoża o podwyższonej chłonności gruntować dwukrotnie metodą „mokre na mokre”.

Nanosić dwukrotnie wałkiem, szczotką lub przez natrysk (w tym także metodą AIRLESS, parametry nanoszenia w tabeli). Po otwarciu opakowania należy zwrócić uwagę, czy na pokrywie nie znajdują się zaschnięte pozostałości farby powstałe w wyniku nieodpowiedniego składowania. Ich obecność w wyrobie może niekorzystnie wpływać na wygląd utworzonej powłoki.

Produkt zawiera naturalne składniki, w związku z czym mogą występować nieznaczne różnice w odcieniach pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi. Z tego względu, na jednej powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną należy stosować materiał pochodzący z tej samej partii produkcyjnej.

W przypadku konieczności użycia produktu z różnych partii, przed rozpoczęciem prac zaleca się dokładne wymieszanie materiału w celu uzyskania jednolitego koloru. Należy również pamiętać, że ostateczny efekt kolorystyczny zależy od struktury oraz właściwości podłoża.

Nanoszenie

Aby uniknąć różnic kolorystycznych, prace należy wykonywać w ramach jednej partii roboczej, obejmującej całość danego elementu architektonicznego. Rekomendowana temperatura aplikacji wynosi od +5°C do +30°C. Nie należy stosować produktu na powierzchniach silnie nasłonecznionych ani podczas deszczowej pogody lub silnego wiatru. W trakcie aplikacji oraz schnięcia produktu zaleca się stosowanie siatek ochronnych na elewacjach w celu zabezpieczenia powierzchni przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Producent	Urządzenie	Dysza	Ciśnienie [bar]	Filtr [mesh]	Rozcieńczenie [%]	Wydajność [l/min]
WAGNER	ProSpray 3.21	0552-519	200	60	5	1,25
TITAN	Titan 450e	661-519	200	60	10	1,25
GRACO	UltrMax II795	PAA621	200	60	5	1,8

Rozcieńczanie

Produkt gotowy do użycia. W razie konieczności rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 5%. Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień.

Wysychanie

W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 12 godzin. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

10 litrów

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na pokrywie opakowania.

INFORMACJE DODATKOWE

POLIMEROWO-SILIKONOWA FARBA ELEWACYJNA nie powinna być stosowana na powierzchniach poziomych ani lekko nachylonych, które są narażone na długotrwałe zawilgocenie, działanie zalegającej wody lub śniegu. Nie nadaje się również do stosowania na podłożach niezabezpieczonych przed podciąganiem kapilarnym wody, na powierzchniach z wykwitami solnymi, ani na elementach z tworzyw sztucznych. Produktu nie należy również stosować na podłoża pokryte lakierami, olejem, farbami olejnymi i klejowymi, wapiennymi.

Przy malowaniu wypraw tynkarskich w opartych na styropianie systemach ocieplenia budynków nie należy stosować farby w kolorze CIEMNO SZARY i GRAFIT, ponieważ w okresie letnim dochodzi do nadmiernego ogrzewania południowych ścian, co obniża trwałość systemu. W takich sytuacjach producent zaleca wybieranie kolorów, dla których współczynnik jasności Y (biały, jasno szary, ciemny szary) jest większy niż 20%. Kolory o niższych wartościach współczynnika Y powinny być stosowane tylko w nieznacznym zakresie, do wykonywania dekoracyjnych elementów np. do uwydatnienia niewielkich elementów na elewacji stanowiących nie więcej niż 10 % malowanej powierzchni.

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.