

SEMILATEX Z

lateksowa farba elewacyjna

Polecana do:

- typowych podłoży budowlanych
- zabezpieczania płyt cementowo-włóknistych (w tym cementowo-azbestowych)
- zabezpieczania konstrukcji betonowych i żelbetonowych (zadaszonych i niezadaszonych), dachówek, kominów, elementów ogrodzeń, partii cokołowych budynków itp.

Zastosowanie:

Wodorozcieńczalna farba lateksowa przeznaczona do wykonywania zarówno pierwszych, jak i renowacyjnych powłok malarskich. Odporna na działanie czynników atmosferycznych.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA WODY jednostka miary: (kg/(m ² h ^{0,5}))	W ₂	ZUŻYCIE (L/M ²)	0,17
RÓWNOWAŻNA GRUBOŚĆ WARSTWY POWIETRZA SD jednostka miary: m	0,9	IŁOŚĆ BAZ	3
WYGLĄD POWŁOKI	MAT	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	5L 10L

- ✓ odporność na działanie czynników atmosferycznych
- ✓ opóźnia procesy korozji i erozji konstrukcji żelbetonowych
- ✓ wysoka elastyczność po wyschnięciu
- ✓ pokrywa włóskowate rysy
- ✓ bardzo niska nasiąkliwość powierzchniowa
- ✓ odporna na porost glonów i grzybów

ELASTIC

elastyczna farba do pokrywania rys

Polecana do:

- szczególnie tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo powstawania rys skurczowych w podłożu
- pokrywania już istniejących rys szczelinowych do 3 mm.

Zastosowanie:

Wodorozcieńczalna farba akrylowa zewnętrzna, elastyczna, do stosowania na typowe podłoża mineralne: beton, żelbet, cegła, tynki cementowo-wapienne, cementowe, cienkowarstwowe wyprawy tynkarskie itp. nowe i przeznaczone do renowacji.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA WODY jednostka miary: (kg/(m ² h ^{0,5}))	W ₂	ZUŻYCIE (L/M ²)	0,17
RÓWNOWAŻNA GRUBOŚĆ WARSTWY POWIETRZA SD jednostka miary: m	≥0,14 i <1,4	IŁOŚĆ BAZ	2
WYGLĄD POWŁOKI	MAT	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	5L 10L

- ✓ wysoka siła krycia
- ✓ bardzo niska nasiąkliwość powierzchniowa
- ✓ bardzo wysoka elastyczność po wyschnięciu
- ✓ pokrywa rysy aż do 3 mm
- ✓ odporna na porost glonów i grzybów
- ✓ przyczepność zarówno do podłoża mineralnego jak i pokrytego farbą akrylową

Sempre®

SEMPRE Farby Sp. z o.o.
43-301 Bielsko-Biała
ul. Gen. J. Kuźnia 60

tel. +48 (33) 496 0609
info@semprefarby.pl

www.semprefarby.pl

Sempre®

FARBY

ZEWNĘTRZNE
I GRUNTY

silikonowe / polikrzemianowe / silikatowe
silikonowo-silikatowe / akrylowe
lateksowe / elastyczne

www.semprefarby.pl

AZURO

silikonowa farba elewacyjna
z zastosowaniem nanotechnologii

Polecana do:

- obiektów pozostających pod opieką konserwatorów zabytków
- ścian ekskluzyjnych pomieszczeń
- wszędzie tam, gdzie wymagane są: wysoka hydrofobowość powierzchni, duża przepuszczalność pary wodnej i niska skłonność do zabrudzeń.

Zastosowanie:

Wodorozcieńczalna farba silikonowa przeznaczona do wykonywania zarówno pierwszych, jak i renowacyjnych powłok malarskich. Odporna na działanie czynników atmosferycznych. Zawiera środki glono- i grzybobójcze, chroniące powłokę przed skażeniem biologicznym. Specjalna formuła z nanocząsteczkami kwarcu wzmacnia kombinację spoiwa farby zawierającej żywice silikonowe.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA WODY jednostka miary: (kg/(m² h ^{0,5}))	W ₂	Zużycie (L/M²)	0,17
RÓWNOWAŻNA GRUBOŚĆ WARSTWY POWIETRZA SD jednostka miary: m	0,11	ILOŚĆ BAZ	2
WYGLĄD POWŁOKI	MAT	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	5L 10L

- ✓ odporność na działanie czynników atmosferycznych
- ✓ wysoka hydrofobowość
- ✓ samooczyszczanie powłoki
- ✓ dobrze przepuszcza parę wodną
- ✓ zalecana do renowacji obiektów zabytkowych
- ✓ powłoka odporna na porost glonów i grzybów

ULTRASILICA

silikonowa farba elewacyjna

Polecana do:

- typowych podłoży budowlanych
- obiektów pozostających pod opieką konserwatorów zabytków
- wszędzie tam, gdzie wymagane są: wysoka hydrofobowość powierzchni, duża przepuszczalność pary wodnej i duża przepuszczalność pary wodnej

Zastosowanie:

Wodorozcieńczalna farba silikonowa przeznaczona do wykonywania zarówno pierwszych, jak i renowacyjnych powłok malarskich. Odporna na działanie czynników atmosferycznych. Zawiera środki glono- i grzybobójcze chroniące powłokę przed porostem glonów i grzybów.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA WODY jednostka miary: (kg/(m² h ^{0,5}))	W ₂	Zużycie (L/M²)	0,17
RÓWNOWAŻNA GRUBOŚĆ WARSTWY POWIETRZA SD jednostka miary: m	0,11	ILOŚĆ BAZ	3
WYGLĄD POWŁOKI	MAT	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	5L 10L

- ✓ wysoka siła krycia
- ✓ odporność na działanie czynników atmosferycznych
- ✓ wysoka hydrofobowość
- ✓ spowolnione uleganie zabrudzeniom
- ✓ dobrze przepuszcza parę wodną
- ✓ odporność na porost glonów i grzybów

MAREŚIL

polikrzemianowa farba elewacyjna

Polecana do:

- typowych podłoży budowlanych,
- ścian pokrytych farbami na bazie żywic akrylowych
- ścian zewnętrznych z mineralną wyprawą tynkarską

Zastosowanie:

Wodorozcieńczalna farba polikrzemianowa do wykonywania zarówno pierwszych, jak i renowacyjnych powłok malarskich. Produkowana w technologii POLIAKTIV. Odporna na działanie czynników atmosferycznych. Zawiera środki glono- i grzybobójcze, chroniące powłokę przed skażeniem biologicznym.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA WODY jednostka miary: (kg/(m² h ^{0,5}))	W ₂	Zużycie (L/M²)	0,17
RÓWNOWAŻNA GRUBOŚĆ WARSTWY POWIETRZA SD jednostka miary: m	0,10	ILOŚĆ BAZ	4
WYGLĄD POWŁOKI	MAT	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	5L 10L

- ✓ odporność na działanie czynników atmosferycznych
- ✓ mineralny charakter
- ✓ spowolnione uleganie zabrudzeniom
- ✓ dobrze przepuszcza parę wodną
- ✓ zalecana do renowacji obiektów zabytkowych
- ✓ odporna na porost glonów i grzybów

KRISTALLO

krzemianowa (silikatowa) farba elewacyjna

Polecana do:

- typowych podłoży budowlanych,
- ścian zewnętrznych z mineralną wyprawą tynkarską
- obiektów pozostające pod opieką konserwatorów zabytków
- wszędzie tam, gdzie wymagane jest zachowanie mineralnego charakteru elewacji

Zastosowanie:

Wodorozcieńczalna farba krzemianowa przeznaczona do wykonywania powłok malarskich o dużej przepuszczalności pary wodnej. Odporna na działanie czynników atmosferycznych.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA WODY jednostka miary: (kg/(m² h ^{0,5}))	W ₂	Zużycie (L/M²)	0,17
RÓWNOWAŻNA GRUBOŚĆ WARSTWY POWIETRZA SD jednostka miary: m	<0,14 (0,05)	ILOŚĆ BAZ	4
WYGLĄD POWŁOKI	MAT	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	5L 10L

- ✓ wysoka siła krycia
- ✓ odporność na działanie czynników atmosferycznych
- ✓ mineralny charakter
- ✓ dobrze przepuszcza parę wodną
- ✓ doskonała przyczepność do podłoży mineralnych
- ✓ odporna na porost glonów i grzybów

PROGRESIL

silikonowo-silikatowa farba elewacyjna

Polecana do:

- typowych podłoży budowlanych
- ścian pokrytych farbami na bazie żywic akrylowych
- obiektów pozostające pod opieką konserwatorów zabytków
- wszędzie tam, gdzie wymagane są: wysoka hydrofobowość powierzchni, duża przepuszczalność pary wodnej

Zastosowanie:

Wodorozcieńczalna farba silikonowo-silikatowa do wykonywania zarówno pierwszych, jak i renowacyjnych powłok malarskich. Odporna na działanie czynników atmosferycznych. Zawiera środki glono- i grzybobójcze, chroniące powłokę przed porostami.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA WODY jednostka miary: (kg/(m² h ^{0,5}))	W ₂	Zużycie (L/M²)	0,17
RÓWNOWAŻNA GRUBOŚĆ WARSTWY POWIETRZA SD jednostka miary: m	0,058	ILOŚĆ BAZ	3
WYGLĄD POWŁOKI	MAT	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	5L 10L

- ✓ odporność na działanie czynników atmosferycznych
- ✓ spowolnione uleganie zabrudzeniom
- ✓ wysoka hydrofobowość
- ✓ dobrze przepuszcza parę wodną
- ✓ tworzy powłokę strukturalną
- ✓ odporna na porost glonów i grzybów

ETERNA

akrylowa farba elewacyjna

Polecana do:

- typowych podłoży budowlanych
- zabezpieczania płyt cementowo-włókniстых (w tym cementowo-azbestowych)
- systemów ocieplania zewnętrznych ścian budynków

Zastosowanie:

Wodorozcieńczalna farba akrylowa przeznaczona do wykonywania zarówno pierwszych, jak i renowacyjnych powłok malarskich. Odporna na działanie czynników atmosferycznych.

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA WODY jednostka miary: (kg/(m² h ^{0,5}))	W ₂	Zużycie (L/M²)	0,17
RÓWNOWAŻNA GRUBOŚĆ WARSTWY POWIETRZA SD jednostka miary: m	0,36	ILOŚĆ BAZ	4
WYGLĄD POWŁOKI	MAT	WIELKOŚĆ OPAKOWANIA	1L, 5L 10L

- ✓ odporność na działanie czynników atmosferycznych
- ✓ wysoka hydrofobowość
- ✓ samooczyszczanie powłoki
- ✓ dobrze przepuszcza parę wodną
- ✓ zalecana do renowacji obiektów zabytkowych
- ✓ powłoka odporna na porost glonów i grzybów