



**Sempre<sup>®</sup>**

SEMPRE Farby Sp. z o.o.  
43-301 Bielsko-Biała  
ul. Gen. J. Kuźnia 60  
tel.: +48 (33) 496 06 09  
fax: +48 (33) 496 06 10  
e-mail: info@semprefarby.pl

[www.semprefarby.pl](http://www.semprefarby.pl)

**BORDO ART**  
**DESKA ELEWACYJNA**

**Sempre<sup>®</sup>**

## PRODUKTY



### BORDO ART G

Preparat gruntujący pod mineralny tynk dekoracyjny Bordo Art T. Orientacyjne zużycie preparatu wynosi ok. 0,15 l/m<sup>2</sup>.



### BORDO ART T

mineralna zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonywania wypraw tynkarskich o grubości ok. 4,0 mm, dostarczona w postaci suchej mieszanki, którą przed użyciem należy wymieszać z wodą w ilości 5,5-6,0 l na 25 kg suchej mieszanki. Orientacyjne zużycie tynku wynosi ok. 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm.



### BORDO ART M

matryca do odcisku wzorów deski w postaci elastycznej, poliuretanowej formy (taśmy), wielokrotnego użycia, o wymiarach 2,2 x 0,15 [m] (dł. x szer.)



### BORDO ART OIL

środek antyadhezyjny pomocny przy rozformowywaniu matrycy poliuretanowej Bordo Art M odciskanej w tynku Bordo Art T. Orientacyjne zużycie środka wynosi ok. 0,1 l/m<sup>2</sup>.



### SEMPRE GRUNT GP

Głęboko penetrujący, drobnocząsteczkowy preparat gruntujący przeznaczony jest do wyrównywania chłonności mineralnego tynku BORDO ART T. Zapewnia doskonałą przyczepność dla Impregnatu koloryzującego BORDO ART L. Orientacyjne zużycie gruntu wynosi ok. 0,2 l/m<sup>2</sup>.



### BORDO ART L

impregnat koloryzujący do podłoży mineralnych. Do wykonywania warstwy dekoracyjno-impregnującej na powierzchni mineralnej wyprawy tynkarskiej Bordo Art T, dostarczony w gotowej postaci, w kolorach wg wzornika Producenta. Orientacyjne zużycie impregnatu wynosi ok. 0,3 l/m<sup>2</sup>.

## KOLORYSTYKA



srebrzysta brzoza



stalowy buk



kolonialny orzech



szlachetny heban



rubinowy klon



starożytny dąb



złocista sosna



malachitowy świerk

## SPOSÓB WYKONANIA



1 Gruntowanie.



2 Nakładanie tynku.



3 Nakładanie oleju na matrycę.



4 Odciskanie matrycy w tynku.



5 Odrywanie matrycy.



6 Szlifowanie.



7 Gruntowanie pod lakier.



8 Nakładanie impregnatu koloryzującego.

\*Kolory zawarte w ulotce są kolorami poglądowym.