

DIAMANTE GRUNT

preparat gruntujący pod tynki
silikatowe (krzemianowe)

Sempre[®]

WŁAŚCIWOŚCI

- zwiększa przyczepność wyprawy tynkarskiej
- podnosi wydajność masy tynkarskiej
- ogranicza powstawanie przebarwień
- ułatwia uzyskanie oczekiwanej struktury tynku
- wyrównuje chłonność podłoża
- dobrze przepuszcza parę wodną
- łatwy w aplikacji walkiem, pędzlem lub szczotką
- wysoka wydajność

ZASTOSOWANIE

Gotowy preparat gruntujący na bazie szkła wodnego. Podkład pod wyprawy tynkarskie DIAMANTE. Do stosowania na zewnątrz budynków oraz w systemach ocieplania SEMPRE TERM ST, SEMPRE TERM WM na typowe podłoża budowlane tylko wówczas, gdy możliwy jest bezpośredni kontakt preparatu z ich składnikami mineralnymi. Nie może być stosowany na powierzchnie pomalowane farbami akrylowymi, olejnymi, silikonowymi itp. Poprawia przyczepność, wyrównuje chłonność podłoża oraz zapobiega przebarwieniom. Proponowany w pełnej gamie kolorystycznej odpowiadającej paletce barw masy tynkarskiej.

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|--|
| Grupa produktów | Preparaty gruntujące pod tynki |
| Podstawowe składniki | Szkle wodne, biel tytanowa, węglan wapnia, woda, dodatki środki konserwujące |
| Barwa | Biała oraz zgodna z kolorem tynku |
| Powłoka | Matowa |
| Zużycie | Ok. 0,15 l/m ² przy jednokrotnym malowaniu* |

| Parametry | Parametr | Norma | Wartość | Jednostka |
|-----------|---|-------------------------|-----------|-------------------|
| | Gęstość | EN ISO 2811-1:2016, IDT | 1,25–1,35 | g/cm ³ |
| | Zawartość substancji nielotnych | EN ISO 3251:2008, IDT | 53–63 | % |
| | Limit zawartości LZO: kat. (A/g/FW), dopuszczalne 30 g/l. Produkt zawiera max 30 g/l. | | | |

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.

* Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA

| | |
|---------|---|
| Podłoże | Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz powłoki starych tynków lub farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi (BUDOMONT ZT-620, BUDOMONT ZS-640). Powierzchnie zarażone grzybami i algami konieczne zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. W systemie ociepleń SEMPRE TERM ST, SEMPRE TERM WM grunt można nakładać po |
|---------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| | całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej, tj. po min. 3 dniach. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować min. dwutygodniowy okres sezonowania. |
| Nanoszenie | Nanosić jednokrotnie pędzlem, wálkiem lub przez natrysk. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od 5 do 25°C. Nie stosować na powierzchniach nasłonecznionych oraz przy deszczowej pogodzie. |
| Rozcieńczenie | Produkt gotowy do użycia, nie wymaga rozcieńczenia |
| Wysychanie | W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 3 h. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania. |
| Czyszczenie narzędzi | Wodą natychmiast po użyciu |

OPAKOWANIE

5, 10 litrów

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na opakowaniu.

BHP/PPOŻ

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. Produkt wysoko alkaliczny. W obowiązującym prawie nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygnięcia sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.

SEMPRE FARBY Sp. z o.o.