

MARMARE STONE

tynek mozaikowy o efekcie kamienia
naturalnego

Sempre®

WŁAŚCIWOŚCI

- wysoka odporność na mleczenie
- duża odporność na promieniowanie UV
- doskonała wytrzymałość mechaniczna
- elastyczność po wyschnięciu
- powłoka o wysokich walorach dekoracyjnych

ZASTOSOWANIE

Dekoracyjno-ochronna masa tynkarska do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków. Zawierająca w swoim składzie starannie dobrane barwione kruszywa oraz mikę, pozwala nadać ścianom i murom efektowny i elegancki wygląd. Zalecana do wykonywania wypraw cienkowarstwowych na typowych podłożach budowlanych takich jak: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, płyty kartonowo - gipsowe. Doskonała do tworzenia powierzchni dekoracyjnych i detali architektonicznych na równych i odpowiednio przygotowanych podłożach mineralnych. Masa tynkarska tworzy odporną na działanie czynników atmosferycznych elastyczną powłokę. Produkt jest gotowy do użycia.

DANE TECHNICZNE

Grupa produktów	Cienkowarstwowe masy tynkarskie
Podstawowe składniki	Dyspersja akrylowa, wypełniacze kwarcowe, woda, dodatki uszlachetniające, środki konserwujące
Barwa	Zgodna z wzornikiem MARMARE STONE
Powłoka	Wyglądzona pełna

Parametry	Parametr	Norma	Wartość	Jednostka
	Gęstość objętościowa	EN ISO 2811-1:2023,[IDT]	1,50–1,80	g/cm ³
	Zawartość suchej substancji	EN ISO 3251:2019,[IDT]	80–84	%
	Przepuszczalność pary wodnej V (opór dyfuzyjny względny pary wodnej S _d)	EN 15824: 2017,[IDT]	V ₂	---
	Absorpcja wody W	EN 15824: 2017,[IDT]	W ₂	---
	Przyczepność	EN 15824: 2017,[IDT]	≥ 0,3	MPa
	Trwałość	EN 15824: 2017,[IDT]	≥ 0,3	MPa
	Współczynnik przewodzenia ciepła (średnia wartość tabelaryczna, P-50%)	EN 15824: 2017,[IDT]	0,53	W/(m·K)
	Reakcja na ogień	Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2017/1228 z dnia 20 marca 2017 r]	B-s2,d0	----
Zużycie	Struktura	Wielkość ziarna [mm]	Średnie zużycie*	Jednostka
			2,9 – 3,5 (1 warstwa)	
	Pełna, wyglądzona	0,2 - 0,8	3,5 – 4,5 (2 warstwy)	kg/m ²

Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od podanych w tabeli.
Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest orientacyjna.

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże	Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi (BUDOMONT ZT-620, BUDOMONT ZS-640). Powierzchnie zarażone grzybami i algami koniecznie zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL. W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować min. dwutygodniowy okres sezonowania.
Gruntowanie	Na 24 h przed nałożeniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym MARMARE GRUNT lub MULTI GRUNT. Aby ograniczyć przebijanie koloru podłoża zaleca się stosowanie preparatu gruntującego zabarwionego pod kolor tynku.
Nanoszenie	Przed nakładaniem masę tynkarską należy wymieszać mieszadłem koszykowym. Tynk nanieść pacą ze stali nierdzewnej. Odpowiednią grubość wyprawy uzyskuje się przez kilkakrotne przeciągnięcie pacą stalową. Po czym zacierać pacą z tworzywa, niewielkimi ruchami okrężnymi, aż do uzyskania jednolitej struktury. W razie konieczności nałożyć drugą warstwę po wyschnięciu pierwszej powtarzając czynności nakładania i zacierania. Łączna grubość obu warstw powinna wynosić od 2 do 3 milimetrów. Użycie mniejszej ilości produktu niż zalecane będzie skutkować nierównym pokryciem całej powierzchni i przebijaniem koloru podłoża. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od +5°C do +25°C. Nie stosować na powierzchniach nasłonecznionych oraz przy deszczowej pogodzie.
Rozcieńczanie	Produkt gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania.
Wysychanie	W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 24 h. Całkowite utwardzenie następuje po ok. 48 h. Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania, nawet o kilka dni. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić wyprawę przed opadami atmosferycznymi.
Czyszczenie narzędzi	Wodą natychmiast po użyciu.

OPAKOWANIE

25 kg

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pomieszczeniu chłodnym, lecz chronionym przed mrozem, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użycia. Data ważności znajduje się na pokrywie opakowania.

INFORMACJE DODATKOWE

W opartych na styropianie systemach ocieplenia budynków nie należy stosować ciemnych kolorów wypraw tynkarskich, ponieważ w okresie letnim dochodzi do nadmiernego ogrzewania południowych ścian, co obniża trwałość systemu. W takich sytuacjach producent zaleca wybieranie kolorów, dla których współczynnik jasności Y (wartość ta podana jest pod każdym kolorem we wzorniku kolorów SEMPRE) jest większy niż 20%. Kolory o niższych wartościach współczynnika Y powinny być stosowane tylko w nieznacznym zakresie, np. do uwydatnienia niewielkich elementów na elewacji.

Masy tynkarskiej nie nanosić na niezadaszone powierzchnie poziome, na podłoża nie zabezpieczone przed zawilgoceniem spowodowanym podciąganiem kapilarnym. Przed użyciem należy sprawdzić zgodność melanżu z zamówieniem. Prac tynkarskich nie prowadzić w temperaturze poniżej +5°C i powyżej +25°C, na mocno nasłonecznionych ścianach oraz przy wietrznej pogodzie. Przez ok. 48 h od zakończenia prac tynkarskich, wyprawę tynkarską należy chronić przed niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych (opady, mgła, silny wiatr, nasłonecznienie, wysoka / niska temperatura). Produktu nie należy stosować na powierzchnie poniżej gruntu. Zastosowana w tynku mika jest surowcem naturalnym, różniąc się wielkością i kształtem oraz odcieniem barwy w kolejnych partiach produkcyjnych. Dlatego zaleca się, aby poszczególne ściany oraz powierzchnie stanowiące odrębną całość architektoniczną były wykonywane materiałem pochodzącym z tej samej partii produkcyjnej. Po przemrożeniu produkt nie nadaje się do użytku. Przy kontakcie produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Narzędzia po użyciu umyć wodą.

ATESTY, CERTYFIKATY, OCENY TECHNICZNE, DEKLARACJE**Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr MSTONE/DWU-1/2022****BHP/PPOŻ**

Chronić przed dziećmi. Wyrób niepalny. Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Podczas pracy zachowywać podstawowe zasady BHP. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy przemyć je dużą ilością wody, a następnie zasięgnąć porady lekarskiej. Używać zgodnie z przeznaczeniem.

Producent gwarantuje jakość wyrobu, lecz nie ma wpływu na sposób jego zastosowania. Podstawą zamieszczonych tu informacji jest wiedza producenta, wynikająca z długoletnich obserwacji praktycznych zastosowań. Nie mogą one jednak zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i przepisów BHP, stąd nie stanowią podstawy do rozstrzygania sporów na drodze sądowej. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z producentem.